



## Für Primer, Dichtstoffe, Kleber, Vergussmassen, Betonersatzstoffe, Haftbrücken und Beschichtungen

Material	1K/2K	Rührer*	max. U/min	Doppel-/ Einfachmischer	Aufnahme	Rührzeit 1**	Umtopfen	Rührzeit 2** nach umtopfen
<b>Primer</b>								
EUROLASTIC B1	1K	gut aufschütteln	-	-	-	-	-	-
EUROLASTIC S2	1K	gut aufschütteln	-	-	-	-	-	-
EUROLASTIC U12G	2K	LX 90S/WK 70S/KRK 60/KRK 80	-	einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
EUROLASTIC U12G traffic	2K	LX 90S/WK 70S/KRK 60/KRK 80	-	einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
EUROLASTIC U12G AS	2K	LX 90S/WK 70S/KRK 60/KRK 80	-	einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
EUROLASTIC ZM	2K	LX 90S/WK70S	hohe Drehzahl	einfach	Bohrfutter	2 min	ja	3 min
EURODUR EP 0100	2K	LX 90S/WK70S	-	einfach	WK = Bohrfutter	2 min	ja	max 1 min
<b>Dichtstoffe/ Kleber</b>								
EUROLASTIC TC 30 G	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min	einfach	Hexafix	5 min	nein	-
EUROLASTIC TC 30 G rail	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min	einfach	Hexafix	5 min	nein	-
EUROLASTIC TC 30 G traffic	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min	einfach	Hexafix	5 min	nein	-
EUROLASTIC TC 20 G	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min	einfach	Hexafix	5 min	nein	-
EUROLASTIC TC 30 S 450ml	2K	Kartuschenrührer	350 U/min	einfach	Bohrfutter	3 min	nein	-
EUROLASTIC TC 30 S 2,5ltr.- 4,0ltr.	2K	Dosenrührer lang/kurz	350 U/min	einfach	Bohrfutter	3 min	nein	-
EUROLASTIC TC 60 G STR	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min	einfach	Hexafix	5 min	nein	-
EUROTEX TC 97	2K	Dosenrührer lang/kurz	350 U/min	einfach	Hexafix	5 min	nein	-
<b>Vergussmassen</b>								
EURODUR EPH 0401	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF/WK 70-90S	350 U/min	einfach	MK = Hexafix/WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min
EURODUR EPH 0402	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF/WK 70-90S	350 U/min	einfach	MK = Hexafix/WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min
EURODUR EPH 0403	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF/WK 70-90S	350 U/min	einfach	MK = Hexafix/WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min
EURODUR EPV 0411	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF/WK 70-90S	350 U/min	einfach	MK = Hexafix/WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min
EURODUR PUV 0421	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF/WK 70-90S	350 U/min	einfach	MK = Hexafix/WK = Bohrfutter	2 min	ja	3 min

Die Rührermatrix umfasst bei weitem nicht alle geeigneten Rührer, sondern bildet lediglich eine von der EUROTEAM Bauchemie GmbH getroffene Auswahl an Rührern ab, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Diese Aufstellung ist dementsprechend als Entscheidungshilfe zu verstehen.

\* Die Rührer sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und sollten unter Berücksichtigung der Gebindegröße ausgewählt werden, um das richtige Mischergebnis zu erzielen. Es ist darauf zu achten, dass die Wendelungen des Rührers während des Mischvorganges immer vollständig im Material eingetaucht sind, um den Eintrag von Luft zu verhindern!  
 \*\* Bei den angegebenen Rührzeiten handelt es sich um Mindestangaben, in Abhängigkeit von Temperatur und Lagerungsdauer des Materials können sich diese verlängern.



## Für Primer, Dichtstoffe, Kleber, Vergussmassen, Betonersatzstoffe, Haftbrücken und Beschichtungen

Material	1K/2K	Rührer*	max. U/min	Doppel-/ Einfachmischer	Aufnahme	Rührzeit 1**	Umtopfen	Rührzeit 2** nach umtopfen
<b>Betonersatz EP</b>								
EUROREPAIR PC 96	2K	MKD 100-140 HF	-	doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
EUROREPAIR PC 96 WHG	2K	MKD 100-140 HF	-	doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
EUROREPAIR PC 96 AS	2K	MKD 100-140 HF	-	doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
EUROREPAIR PC 110 WHG	2K	MKD 100-140 HF	-	doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
EUROREPAIR PC 50	2K	MKD 100-140 HF	-	doppel	Hexafix	2 min	ja	3 min
<b>Betonersatz</b>								
EUROTEK PCC 2-5	2K	MKD 100-140 HF	-	doppel	Hexafix	2 min	mind 5 min Reifezeit	2 min
EUROTEK PCC 6-50	2K	MKD 100-140 HF	-	doppel	Hexafix	2 min	mind 5 min Reifezeit	2 min
<b>Haftbrücke</b>								
EUROREPAIR HG 96	2K	LX 90S/WK 70S	-	einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
EUROREPAIR HG 96 WHG	2K	LX 90S/WK 70S	-	einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
EUROREPAIR HG 96 AS	2K	LX 90S/WK 70S	-	einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
EUROREPAIR KS 110 WHG	2K	LX 90S/WK 70S	-	einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
EUROREPAIR HG 50	2K	LX 90S/WK 70S	-	einfach	Bohrfutter	2 min	nein	-
EUROTEK MKH	2K	LX 90 S/LX120 S/WK 70 S/WK90 S/ MKD 100 HF	-	einfach	Bohrfutter/Hexafix	2 min	mind 5 min Reifezeit	2 min
<b>Beschichtungen</b>								
Polyurethan	2K/1K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min	einfach	Hexafix	3 min	ja	1 min
Epoxidharz	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min	einfach	Hexafix	3 min	ja	1 min
Wässrige Systeme	2K	MKD 1xx HF/MKN 1xx HF	350 U/min	einfach	Hexafix	3 min	nein	-
Fassadenfarbe	1K	LX 90S/WK 70S/ KRK 80	350 U/min	einfach	Bohrfutter	3 min	nein	-

Die Rührermatrix umfasst bei weitem nicht alle geeigneten Rührer, sondern bildet lediglich eine von der EUROTEAM Bauchemie GmbH getroffene Auswahl an Rührern ab, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Diese Aufstellung ist dementsprechend als Entscheidungshilfe zu verstehen.

\* Die Rührer sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und sollten unter Berücksichtigung der Gebindegröße ausgewählt werden, um das richtige Mischergebnis zu erzielen. Es ist darauf zu achten, dass die Wendelungen des Rührers während des Mischvorganges immer vollständig im Material eingetaucht sind, um den Eintrag von Luft zu verhindern!

\*\* Bei den angegebenen Rührzeiten handelt es sich um Mindestangaben, in Abhängigkeit von Temperatur und Lagerungsdauer des Materials können sich diese verlängern.