



EUROLASTIC Primer S 2

Építésfelügyeleti hatóság által engedélyezett
egykomponensű szilánbázisú kellősítő

Termékleírás Az **EUROLASTIC Primer S 2** egy egykomponensű kellősítő nem nedvszívó felületekre

Felhasználási terület

- bel- és külterületeken tapadéhídeént minden polisulfid kitöltőanyagra
- az EUROLASTIC TC- és TK-rendszerekhez nem nedvszívó felületekre
- nem nedvszívó felületekre mint pl. üveg, üvegtartalmú kerámia, VA acél, nem vastartalmú fémek és egyéb EPDM alapú műanyagok (lásd alapozómátrix)
- EUROLASTIC Primer ZM (rozsdagátló alapozó esetén)

A termék tulajdonságai

- Egykomponensű
- alacsony viszkozitás
- szórással felvihető

Szín Átlátszó

Felület előkészítés A kezelendő felületnek tisztának, száraznak, por- olaj- és zsírmentesnek és terhelhetőnek kell lennie, valamint nem tartalmazhat laza részeket illetve tapadásgátló anyagokat mint olajat, zsírt, festékréteget, és hasonlókat.

Alátöltőanyagoknál A már felvitt alátöltőanyagra kell a kellősítőt felhordani.

Felhasználási feltételek A felület hőmérséklete: +5°C és +35°C között.
Környezeti hőmérséklet: +5°C és +40°C között.
Figyeljünk az harmatpontra! (+3°C fokkal az harmatpont felett)

Felhasználás Ha a kiszerezés csak egy részét használjuk csak fel, akkor a göngyöleget a kinyitás után azonnal zárjuk vissza. Ha a fugák tapadó felületénél használjuk, akkor előtte a PE hézagkitöltőszalagot már fel kell ragasztani.
A kellősítőt ecsettel vékonyan hordjuk fel a felületre.



Tisztítás	A szerszámokat az EUROLASTIC Reiniger G-vel lehet megtisztítani a friss anyagtól. Száradás után csak mechanikusan tisztíthatók.
Kiadósság	15 mm széles tapadási felületnél: kb. 1,5 ml/m ill. 50ml/m ² A megadott mennyiségek csak irányértékek. Az érték jelentősen nőhet egyenlőtlen, durva felületeknél.
Csomagolás	Az EUROLASTIC Primer S2 –öt 1 literes göngyölegben szállítjuk
Tárolás és eltarthatóság	Hűvös és száraz tárolóhelyeken tartani (+10°C és +25 °C között). A zárt és sértetlen eredeti vödrökben 12 hónapig tartható.
GISCODE	Németországban: az építőiparban használt veszélyes anyag besorolási rendszer szerint: GISCODE RE 1
Bevizsgálások/szabványok/engedélyek	Az EUROLASTIC Primer S2 megfelel a DIBT által kiadott általános építésfelügyeleti előírásoknak: <ul style="list-style-type: none">- Z-74.5-126- Z-74.6-127- Z-74.6-128- Z-74.6-132- Z-74.6-133 és a következő bevizsgálásoknak: <ul style="list-style-type: none">- DIN EN 14188-2- ZTV-Fug StB 01- DIN EN 14188-4
Különleges tudnivalók /védelmi intézkedések	Az EUROLASTIC Primer S2 kellősítőt csak jól szellőző helyiségekben használjuk. A hulladékot és a tartályokat biztonságos módon kell eltávolítani. Kerüljük a környezetbe való kijutását. A biztonsági utasításokat a legszigorúbban be kell tartani. Vigyázzunk, hogy a szer ne kerüljön a szemünkre és ne érintkezzen a bőrünkkel. Viseljünk védőkesztyűt és védőszemüveget. Használat közben ne együnk, ne dohányozzunk és ne használjunk nyílt lángot. Ne lélegezzük be a gőzöket! Kicsi, szűk helyen viseljünk szerves oldóanyaggal szembeni szűrővel ellátott védőmaszkot.



A nem teljesen üres tárolóedényeket a Kreislaufsystem KBS/Interseroh-nál lehet leadni. A biztonsági leírásban találjuk a további veszélyekre vonatkozó információkat.

Műszaki adatok*		
Műszaki tulajdonságok	Műszaki	Műszaki tulajdonságok
Anyagtartalom		Silan
Komponensek száma		egykomponensű
Sűrűség +23°C-nál	g/cm ³	kb. 0,8
Szilárdanyagterfogat +20°C-nál	%	5
Viszkozitás +23°C-nál	mPas	kb. 50
Felhasználhatóság		10 perc- 24 óra
Objektum és felhasználási hőmérséklet	°C	+5 - +40

* Ezek az adatok csak iránymutató értékek. Az értékek nem szolgálnak a specifikációk elkészítésére.

Az adatok megállapítására +23°C hőmérsékleteken és 50 % relatív páratartalom mellett került sor. Magasabb és/vagy alacsonyabb hőmérsékletek, valamint magasabb és/vagy alacsonyabb páratartalmak ezeket az időket megrövidíthetik vagy meghosszabbíthatják. Az ebben az adatlapban szereplő összes műszaki adat, mérték és adat laboratóriumi teszteken alapul. A ténylegesen mért adatok a gyakorlatban ezektől eltérhetnek.

2016 május/A műszaki változtatások és fejlesztések jogát fenntartjuk. Reklámbizonylatokon alapuló bármilyen nemű felelősség kizárva. Minden fajta tanácsadás, harmadik személy esetleges védelmi jogai miatt, csak nem kötelező érvényű tájékoztatásnak számít. Az ügyfél egyedül felel az áruknak az adott felhasználási célú alkalmasságáért. Minden megrendelés az eldönnek/a gyártónak az áruk eladására ill. gyártására vonatkozó üzleti feltételeinek hatálya alá tartozik. Tilos utánnyomni.