



## EUROFILL SBR 0,2-0,8 mm

Önthető, összenyomható, rugalmas fugaalátöltő anyag

**Termékleírás** EUROFILL SBR 0,2-0,8 mm egy önthető granulátum/ rugalmas SBR alapú, fugaalátöltő anyag

**Felhasználási terület**

- bel-és külterületeken
- hideg és meleg technológiájú kitöltőanyagok esetén
- változó szélességű padlófugák kitöltésére
- hármás fugaszéltapadás elkerülésére

**A termék tulajdonságai**

- poliszulfid kitöltőanyagokkal ellenőrzöten kompatibilis
- összenyomható
- nem penészedik
- kis vastagság
- jól önthető

**Szín** Fekete

**Felhasználás**

A fugarést az alátöltőanyag beöntését megelőzően a gyártó cég előírásai szerint elő kell készíteni és le kell alapozni. Ügyeljünk arra, hogy az alapozó ragadásmentesen annyira megszáradjon, hogy az alátöltőanyag ne maradjon rajta fugaszélen. Az alátöltő anyagot egy erre alkalmas edényből (pl. öntöző kanna) öntsük a fugarésbe a kívánt magasságig és ha kell húzzuk le simító kanállal. A felesleges anyagot ipari porszívóval eltávolíthatjuk.

Raktár és rakodó helységekben még egyfugazsinórt is helyezünk el a fugarésbe. Vegyük figyelembe a kitöltőanyag építésfelügyeleti hatóság által kiadott engedélyét.

Önterülő kitöltő anyagok esetén a felszínen hólyagok képződhetnek, amelyeket még nem megszáradt állapotban egy ecsettel elsímítunk és így eltávolíthatjuk a hólyagokat. Ha az alátöltőanyagot pl. esőben nedvesség éri, azonnal maradéktalanul el kell távolítani.

**Csomagolás** 20 kg-os PE zsák



## Tárolás

Száraz helyen tároljuk. Direkt napsütéstől és esőtől óvjuk.

Műszaki Adatok*		
Mechanikai tulajdonságok	Egység	Érték
<u>Anyagtartalom:</u>	NR	kb. 30% (Természetes-Kaucsuk)
	SBR	kb. 40% (Stirol-Butadin-Kaucsuk)
	BR	kb 20% ((Butadin-Kaucsuk)
	IIR/XIIR	kb. 10% (Butil-Halogenat Kaucsuk)
Sűrűség	g/cm <sup>3</sup>	kb. 1,10 - 1,20
Öntési súly	Kg/l	kb. 0,35 - 0,40
Szemcseméret	mm	0,2 - 0,8

\* Ezek az adatok csak iránymutató értékek. Az értékek nem szolgálnak a specifikációk elkészítésére.

2014 május/A műszaki változtatások és fejlesztések jogát fenntartjuk. Reklámbizonylatokon alapuló bármilyen nemű felelősség kizárva. Minden fajta tanácsadás, harmadik személy esetleges védelmi jogai miatt, csak nem kötelező érvényű tájékoztatásnak számít. Az ügyfél egyedül felel az áruknak az adott felhasználási célú alkalmasságáért. Minden megrendelés az eldőnő/a gyártónak az áruk eladására ill. gyártására vonatkozó üzleti feltételeinek hatálya alá tartozik. Tilos utánnyomni.